

Tento materiál bol špeciálne vytvorený pre digitálnu tlač na veľkoformátových atramentových tlačiarňach a je vhodný na tlač s eco solventnými a solventnými atramentami, ako aj s UV vytvrdzovanými atramentami.

IP 2519

Fólia, ktorá obsahuje triedu horľavosti B1, bola špeciálne vytvorená pre tlač so solventnými a UV atramentami. Môže byť použitá na rovné povrchy, a je vhodná pre interiérové a exteriérové aplikácie. IP 2519 má podkladový papier s obojstranným PE coatingom, čo zaručuje výbornú rovinnosť fólie. Laminácia: IP 2810-100 alebo IP 2810-101 alebo ImagePerfect™ tekuté lamino na vodnej báze s UV ochranou.

Špecifikácie	
POPIS	Strednodobá fólia
FARBA	Číra lesklá
HRÚBK A FÓLIE	70μ
HMOTNOSŤ	N/A
LEPIDLO	Solventné akrylátové, permanentné
LEPIVOSŤ	20N / 25mm (Finat TM 1/24h)
PODKLADOVÝ PAPIER	PE-coated silicone paper, 140g / m ²
TEPLOTA	-30°C do +90°C
TRVANLIVOSŤ (NEPOTLAČENÉ)	Do 5 rokov
TRIEDA HORĽAVOSTI	B1
SKLADOVATEĽNOSŤ	2 roky, 20°C / 50% vlhkosť
ODPORÚČANIE	Pre optimálnu kvalitu sa uistite, že nastavenie posunu média bolo dokončené.

© Október 2009 Spandex Group. Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia. Všetky zmienené ochranné známky sú výhradným majetkom ich majiteľov. Finálny výstup je závislý na type a charaktere tlačovej zariadenia, zdrojových a tlačových dátach, aplikácii, materiáli, podmienkach vo výrobnom prostredí, tlačovej rýchlosti a ďalších faktoroch ovplyvňujúcich výsledok.