

Biela lesklá liata fólia obsahujúca "Perfect Apply" technológiu a permanentné sivé repozičné lepidlo na solventnej báze. Tento materiál bol špeciálne vytvorený pre digitálnu tlač na veľkoformátových atramentových tlačiarnach a je vhodný na tlač s eco solventnými a solventnými atramentami, ako aj s UV vytvrdzovanými atramentami.

IP 2520PA

IP 2520PA je liata PVC fólia obsahujúca špeciálne plastifikátory a UV stabilizátory, ktoré zaručujú dlhodobú exteriérovú životnosť. Produkt je vyrobený technológiou "PerfectApply", tzn. technológia pre uľahčenie aplikácie fólie bez vzduchových bublín. Vďaka šedému lepidlu má taktiež výbornú nepriehľadnosť. Poskytuje maximálny stupeň lesku a exteriérovej životnosti. Tento materiál je vhodný pre interiérové a exteriérové aplikácie ako značenia, dekorácie, grafiku a kompletný polep vozidla. Predtým ako je produkt použitý, musí byť povrch, na ktorý je aplikovaná táto fólia, dôkladne vyčistený čističom IP Surface Cleaner, a potom do sucha vyčistený použitím špeciálnej tkaniny na čistenie povrchu. Použitie acetónu ako čističa povrchu je taktiež odporúčané, najmä ak sa jedná o nízkoenergetické povrchy ako sklo alebo iné komplexne tvarované povrchy. Pri aplikácii fólie na konvexné alebo konkávne povrchy sa možná deformácia odstráni rovnomerným zahriatím fólie na doporučenú teplotu 100° C. Pre presné zmeranie optimálnej teploty doporučujeme použiť infračervený teplomer. V prípade laminácie je dôležité, aby potlačená fólia IP 2520PA bola úplne suchá. Laminácie: IP 2800-100 alebo ImagePerfect™ tekuté lamino na vodnej báze s UV ochranou.

Špecifikácie	
POPIS	Liata fólia
FARBA	Biela lesklá
HRÚBK A FÓLIE	50μ
HMOTNOSŤ	N/A
LEPIDLO	Solventné akrylátové / repozičné šedé permanentné
LEPIVOSŤ	18N / 25mm (Finat TM 1/24h)
PODKLADOVÝ PAPIER	PE coated silicone paper, 140g / m ²
TEPLOTA	-30°C do +90°C
TRVANLIVOSŤ (NEPOTLAČENÉ)	Do 10 rokov
TRIEDA HORĽAVOSTI	Samozhášanlivosť pri aplikácii na oceľ
SKLADOVATEĽNOSŤ	2 roky, 20°C / 50% vlhkosť
ODPORÚČANIE	Pre optimálnu kvalitu sa uistite, že nastavenie posunu média bolo dokončené.

© Marec 2009 Spandex Group. Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia. Všetky zmienené ochranné známky sú výhradným majetkom ich majiteľov. Finálny výstup je závislý na type a charaktere tlačovej zákazky, zdrojových a tlačových dátach, aplikácii, materiáli, podmienkach vo výrobnom prostredí, tlačovej rýchlosti a ďalších faktoroch ovplyvňujúcich výsledok.